



OBRAS BÁSICAS

Conheça mais sobre o Cimento Itaú Obras Básicas, suas principais características e aplicações.



OBRAS BÁSICAS

Cimento indicado para reparos e reformas, recomendado para aplicações mais básicas entregando custo-benefício adequado.

O MAIS INDICADO PARA:

- Chapisco
- Assentamento de blocos
- Juntamento de telhas
- Calçadas

EMBALAGEM: 50kg

Consultar a disponibilidade na região.






TRAÇO POR APLICAÇÃO*



CHAPISCO

TRAÇO

-  **1 lata** de cimento
-  **3 latas** de areia
-  **Água** - o necessário para atingir consistência líquida, que quando aplicada forma uma camada de, no mínimo, 2 mm, consistência tipo "sopa"





RENDIMENTO
médio por saco de 50 kg de cimento

30 m²



JUNTAMENTO DE TELHAS

TRAÇO

-  **1 lata** de cimento
-  **2 latas** de cal
-  **6 latas** de areia
-  **Água** - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"





RENDIMENTO
médio por saco de 50 kg de cimento

14 m²



ASSENTAMENTO DE BLOCOS

TRAÇO

-  **1 lata** de cimento
-  **2 latas** de cal
-  **8 latas** de areia
-  **Água** - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

RENDIMENTO
médio por saco de 50 kg de cimento

16 m²



CONCRETO PARA CALÇADAS

TRAÇO

-  **1 saco** de cimento
-  **4 latas** de areia
-  **6 latas** de pedra
-  **1 ½ lata** de água

RENDIMENTO
médio por saco de 50 kg de cimento

8 latas
ou
5 m²
com espessura de 3 cm

Traços e rendimentos meramente indicativos, conforme manual "Mãos à Obra" da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) – Aceso: <http://www.abcp.org.br/colaborativo-portal/login.php>