

# Cimento **TOCANTINS**



## TODAS AS **OBRAS**

Conheça mais sobre o Cimento Tocantins Todas as Obras, suas principais características e aplicações.



# TODAS AS OBRAS

Cimento para uso geral com secagem rápida, que oferece maior produtividade e menor tempo de obra. Versátil em suas aplicações, também faz a função do Obras Básicas.

## O MAIS INDICADO PARA:

- Reboco
- Contrapiso
- Concreto convencional
- Lajes

## EMBALAGEM: 25kg, 42,5kg e 50kg

Consultar a disponibilidade na região.



## TRAÇO POR APLICAÇÃO\*

**REBOCO**

**TRAÇO**  
Indicado para reboco interno

- 1 lata de cimento
- 2 latas de cal
- 9 latas de areia
- Água - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**35 m<sup>2</sup>**  
com espessura de 1 cm

**CONCRETO CONVENCIONAL**

**TRAÇO**

- 1 saco de cimento
- 4 latas de areia
- 5 ½ latas de pedra
- 1 ¼ lata de água

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**8 latas**  
OU  
**0,14 m<sup>3</sup>**

**CONTRAPISO**

**TRAÇO**

- 1 lata de cimento
- 3 latas de areia
- Água - o mínimo para obter uma consistência quase seca, tipo "farofa"

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**4 m<sup>2</sup>**  
com 2,5 cm de espessura

**LAJES**

**TRAÇO**

- 1 saco de cimento
- 4 latas de areia
- 5 ½ latas de pedra
- 1 ¼ lata de água

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**8 latas**  
OU  
**0,14 m<sup>3</sup>**

Traços e rendimentos meramente indicativos, conforme manual "Mãos à Obra" da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) - Aceso: <http://www.abcp.org.br/colaborativo-portal/login.php>